

# ALPHA DESERT

## ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕН С ТЕКСТУРНЫМ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМ ЭФФЕКТОМ

- Более 60 оттенков в колеровке
- Великолепная текстура с проблесками кварца создает волнующую игру света
- Покрытие устойчиво к истиранию и механическим воздействиям, выдерживает мытье с применением моющих средств

### Описание

Итальянское металлизированное текстурированное декоративное покрытие на водной основе для стен внутри помещений. Идеально подходит для создания современного городского стиля в доме или офисе. Широкая цветовая гамма позволит удовлетворить самый изысканный вкус. Легко наносится и не имеет резкого запаха. Покрытие неприхотливо в эксплуатации, легко чистится.

### Область применения

Для внутренних работ по полностью просохшим минеральным поверхностям (шпатлевка, штукатурка, бетон и т. д.), гипсокартону и ранее окрашенным поверхностям.

### Особенности применения

Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая, структурно целая и без следов биопоражения. Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности отшлифуйте, удалите шлифовальную пыль.

### Технические характеристики

Уникальные компоненты	УФ-фильтр, добавки против грибка и плесени
Наполнитель	Инертный кремнезём, размер зерна < 300 мкм
Связующее	Акриловая смола 45 %
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть
Сухой остаток (масс)	40 %
Плотность	1,07 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2-4 часа

Упаковка



36

ДЕКОРАТИВНЫЕ  
ПОКРЫТИЯ



Сильно впитывающие и пылящие поверхности рекомендуется обработать стабилизирующим грунтом **Sikkens Alpha Aquafix**. Далее нанесите на поверхность один-два слоя грунтовочной краски **Sikkens Alpha BL Ground** заколерованной в цвет соответствующий цвету финишного покрытия. Высыхание до нанесения финишного покрытия не менее 12 часов.

Финишное покрытие **Sikkens Alpha Desert**, заколерованное в выбранный Вами цвет из коллекции Alpha Desert, наносите в один-два слоя с перерывом 4-6 часов между слоями при температуре 5–30 °С и относительной влажности не выше 85%. Покрытие наносится при помощи плоской кисти крестообразными движениями. Высыхание финишного слоя не менее 4–6 часов.

### Разбавление

Краска готова к применению. При необходимости допустимо разбавление не более 10 % воды по объему.

Время полного высыхания покрытия	16-24 часа
Расход	10-12 м <sup>2</sup> /л, в один слой
Базы	555 (медная база), 777 (золотая база), 888 (серебряная база), цветовая коллекция Alpha Desert
Система колеровки	Аcomix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °С до +30 °С в не вскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов

Более подробную информацию о декоративных покрытиях Sikkens вы найдете на сайте [www.sikkensdecor.ru](http://www.sikkensdecor.ru)